

ARTIKEL CODE:
AJPRINT 175/313

- Samenstelling : Wit Polyester 175 μ 1 Zijdig Behandeld
- Standaard breedte : 1000 mm et 1200 mm
- Snijd in haspels meisjes in de gewenste afmetingen

Afdruk methoden :

- LASER -
- FOTOKOPIEERAPPARATEN
- THERMISCH TRANSFER
- ZEEFDruk
- OFFSET
- BEDrukKING FLExo
- BEDrukKING DIEPDrUK

Toepassingsgebieden :

- ETIKETTEN
- REPROGRAFIE
- ELEKTRONICA

Eigenschappen	Test method	Eenheid	Waarden
Relative densiteit	ASTM D 1505-79 à 23°C		1.4
Dikte		microns	180+/-5%
Gewicht m ²		gr	252+/-5%
Burst strength MR*	ASTM D 882-83 (23°C aan 50% r.v. spanning waarde 50 %/min)	N/mm ²	20
Burst strength DR**	Idem	N/mm ²	26
Uittrekking % MR	Idem	%	100
Uittrekking % DR	Idem	%	80
Smelpunt	ASTM E794-85	°C	255-260
Thermisch Uitzettingscoëfficiënt	tussen 20 en 50 ° C	1/k (cm/cm°C) 1/k (cm/cm°C)	19x10-6 16x10-6
Intrekking	na 5 min op 190 ° C	%	4(MR*) 2,5 (DR**)

* : Machine Richting, ** : Dwars Richting

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)
Vellen beschikbaar op aanvraag
Pantone kleuren vanaf 4000 m²

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES, ZIJN HET RESULTAAT VAN TESTEN IN ONZE LABORATORIUM EN ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN, DE VERHOUDING INKTEN, DRAGER EN UITRUSTING NA TE GAAN.

Mise à jour : 3-oct.-16

895 c Avenue René Beth – 59 690 Vieux Condé – France

Tél : 03 27 09 00 88 – Fax : 03 27 09 01 66 – contact@ajp-int.fr

SARL au capital de 108 000 € - Siret 950 648 410 000 39 - TVA : FR 33 950 648 410 - APE : 2221z – RCS Valenciennes