

ARTIKEL CODE:
AJPRINT 50/223

- Samenstelling: Neutraal Polyester 50 μ 2 Zijdig Behandeld
- Standaard breedte : 1000 mm et 1200 mm
- Snijd in haspels meisjes in de gewenste afmetingen

Afdruk methoden :

- LASER -
- FOTOKOPIEERAPPARATEN
- THERMISCH TRANSFER
- ZEEFDruk
- OFFSET
- BEDrukKING FLExo
- BEDrukKING DIEPDrUK

Toepassingsgebieden :

- ETIKETTEN
- REPROGRAFIE
- ELEKTRONICA

| Eigenschappen | Test method | Eenheid | Waarden |
|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Relative densiteit | ASTM D 1505-79 à 23°C | | 1.4 |
| Dikte | | microns | 60+/-5% |
| Gewicht m ² | | gr | 84+/-5% |
| Burst strength MR* | ASTM D 882-83 (23°C aan 50% r.v. spanning waarde 50 %/min) | N/mm ² | 20 |
| Burst strength DR** | Idem | N/mm ² | 26 |
| Uittrekking % MR | Idem | % | 100 |
| Uittrekking % DR | Idem | % | 80 |
| Smelpunt | ASTM E794-85 | °C | 255-260 |
| Thermisch Uitzettingscoëfficiënt | tussen 20 en 50 ° C | 1/k (cm/cm°C) 1/k (cm/cm°C) | 19x10-6 16x10-6 |
| Intrekking | na 5 min op 190 ° C | % | 4(MR*) 2,5 (DR**) |

* : Machine Richting, ** : Dwars Richting

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)
Vellen beschikbaar op aanvraag
Pantone kleuren vanaf 4000 m²

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES, ZIJN HET RESULTAAT VAN TESTEN IN ONZE LABORATORIUM EN ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN, DE VERHOUDING INKTEN, DRAGER EN UITRUSTING NA TE GAAN.

Mise à jour : 3-oct.-16