

**ARTIKEL CODE:**
**AJPRINT 75/313**

- Samenstelling : Wit Polyester 75µ 1 Zijdig Behandeld
- Standaard breedte : 1000 mm et 1200 mm
- Snijd in haspels meisjes in de gewenste afmetingen

**Afdruk methoden :**

- LASER - FOTOKOPIEERAPPARATEN
- THERMISCH TRANSFER
- ZEEFDruk
- OFFSET
- BEDrukKING FLEXO
- BEDrukKING DIEPDRUK

**Toepassingsgebieden :**

- ETIKETTEN
- REPROGRAFIE
- ELEKTRONICA

Eigenschappen	Test method	Eenheid	Waarden
Relative densiteit	ASTM D 1505-79 à 23°C		1.4
Dikte		microns	80+/-5%
Gewicht m <sup>2</sup>		gr	110+/-5%
Burst strength MR*	ASTM D 882-83 (23°C aan 50% r.v. spanning waarde 50 %/min)	N/mm <sup>2</sup>	20
Burst strength DR**	Idem	N/mm <sup>2</sup>	26
Uittrekking % MR	Idem	%	100
Uittrekking % DR	Idem	%	80
Smelpunt	ASTM E794-85	°C	255-260
Thermisch Uitzettingscoëfficiënt	tussen 20 en 50 ° C	1/k (cm/cm°C) 1/k (cm/cm°C)	19x10-6 16x10-6
Intrekking	na 5 min op 190 ° C	%	4(MR*) 2,5 (DR**)

\* : Machine Richting, \*\* : Dwars Richting

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)

Vellen beschikbaar op aanvraag

Pantone kleuren vanaf 4000 m<sup>2</sup>

**INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES, ZIJN HET RESULTAAT VAN TESTEN IN ONZE LABORATORIUM EN ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN, DE VERHOUDING INKTEN, DRAGER EN UITRUSTING NA TE GAAN.**

Mise à jour : 3-oct.-16

895 c Avenue René Beth – 59 690 Vieux Condé – France

Tél : 03 27 09 00 88 – Fax : 03 27 09 01 66 – [contact@ajp-int.fr](mailto:contact@ajp-int.fr)

SARL au capital de 108 000 € - Siret 950 648 410 000 39 - TVA : FR 33 950 648 410 - APE : 2221z – RCS Valenciennes