

**ARTIKEL CODE :**
**AJPRINT 125/313**

- Zusammensetzung : Polyester weiß 50µ überzug 1 seite
- Standardbreiten : 1000 mm und 1200 mm
- Ausschnitt in Tochterspulen mit den gewünschten dimensionen

**Druckmöglichkeiten :**

- LASER – KOPIERGERATE
- THERMISCHER TRANSFERT
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV
- HELIO, FLEXO UV

**Anwendungsmöglichkeiten :**

- REPROGRAPHIE
- ETIKETTEN
- ELEKTRONISCH
- ANDERE...

Merkmale	Testmethoden	Einheiten	Werte
Relative Dichte	ASTM D 1505-79 bis 23°C		<b>1.4</b>
Stärke		microns	<b>130+/-5%</b>
Gewicht m <sup>2</sup>		gr	<b>182+/-5%</b>
Bruchfestigkeit SM*	ASTM D 882-83 (23°C bis 50% h.r Einschränkungsrate 50 %/min)	N/mm <sup>2</sup>	<b>20</b>
Bruchfestigkeit ST**	Idem	N/mm <sup>2</sup>	<b>26</b>
Verlängerung % SM	Idem	%	<b>100</b>
Verlängerung % ST	Idem	%	<b>80</b>
Schmelzpunkt	ASTM E794-85	°C	<b>255-260</b>
Wärmeausdehnung skoeffizient	Zwischen 20 und 50°C	1/k (cm/cm°C) 1/k (cm/cm°C)	<b>19x10-6 16x10-6</b>
Retraktion	nach 5 min bis 190 ° C	%	<b>4(SM*) 2,5 (ST**)</b>

\* : Maschinenrichtung, \*\* : Fühle Schwäche

Erhältlich in Blattform auf Anfrage Pantone von 4000 m<sup>2</sup>

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl.Produktions-N°)

**Die Informationen und Empfehlungen in unseren Datenblättern sind Ergebnisse der Tests in unseren Labors ausgeführt und sind nur Richtwerte, ist es jedoch für den Benutzer empfohlen seine Anwendungsbedingungen, Anwendungen, Tinte, Undergrund und Materialien zu überprüfen.**