

ARTIKEL CODE :

AJPRINT 175/313

- Zusammensetzung : Polyester weiß 50µ überzug 1 seite
- Standardbreiten : 1000 mm und 1200 mm
- Ausschnitt in Tochterspulen mit den gewünschten dimensionen

Druckmöglichkeiten :

- LASER – KOPIERGERATE
- THERMISCHER TRANSFERT
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV
- HELIO, FLEXO UV

Anwendungsmöglichkeiten :

- REPROGRAPHIE
- ETIKETTEN
- ELEKTRONISCH
- ANDERE...

Merkmale	Testmethoden	Einheiten	Werte
Relative Dichte	ASTM D 1505-79 bis 23°C		1.4
Stärke		microns	180+/-5%
Gewicht m ²		gr	252+/-5%
Bruchfestigkeit SM*	ASTM D 882-83 (23°C bis 50% h.r Einschränkungsrate 50 %/min)	N/mm ²	20
Bruchfestigkeit ST**	Idem	N/mm ²	26
Verlängerung % SM	Idem	%	100
Verlängerung % ST	Idem	%	80
Schmelzpunkt	ASTM E794-85	°C	255-260
Wärmeausdehnung skoeffizient	Zwischen 20 und 50°C	1/k (cm/cm°C) 1/k (cm/cm°C)	19x10-6 16x10-6
Retraktion	nach 5 min bis 190 ° C	%	4(SM*) 2,5 (ST**)

* : Maschinenrichtung, ** : Fühle Schwäche

Erhältlich in Blattform auf Anfrage Pantone von 4000 m²

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl.Produktions-N°)

Die Informationen und Empfehlungen in unseren Datenblättern sind Ergebnisse der Tests in unseren Labors ausgeführt und sind nur Richtwerte, ist es jedoch für den Benutzer empfohlen seine Anwendungsbedingungen, Anwendungen, Tinte, Untergrund und Materialien zu überprüfen.

Mise à jour : 6-oct.-16