

CODE ARTICLE :

AJTAG 75/200

- Composition: PEHD laminé croisé neutre
- Laizes standard : 1000 mm
- Découpe en bobines filles aux dimensions souhaitées

Druckmöglichkeiten :

- THERMISCHER TRANSFERT
- MATRIX DRUCKEN
- MATRICIELLES
- FLEXOHELIO
- SERIGRAPHIE
- OFFSET UV

Anwendungen :

- ETIKETTEN
- PLV
- IML
- UNZERREIßBARER SCHUTZ

Eigenschaften	Testmethoden	Einheiten	Werte
Relative Dichte			0.9
Stärke		Mikron +/-10%	75
Gewicht m ²		Gr/m +/-10%	68
Durchstoßfestigkeit	DIN 53142	Nm	6
Schlagfestigkeit	DIN 53142	Nm	12
Weiterreißfestigkeit	DIN 53363	N/mm thickness	58
Zugfestigkeit	DIN 53455	Kn/m	3.7
Bruchfestigkeit	DIN 53455	MPa	49
Spannung	DIN 53455	%	190
Temperatur		°C	-40 à + 90°C

AJP garantiert seine Produkte 6 Monate ab Produktionsdatum (vgl.Produktions-N°)
 Erhaltlich als Blatter auf Anfrage
 Pantonefaren erhaltlich ab 4000 m²

Die Informationen und Empfehlungen in unseren Datenblättern sind Ergebnisse der Tests in unseren Labors ausgeführt und sind nur Richtwerte. Es is jedoch ratsam, dass Benutzer seine Anwendungsbedingungen, Anwendungen, Tinte, Undergrund und Materialien zu überprüfen.

Mise à jour : 3-oct.-16