

**CODE ARTICLE:**

**AJTEC 150/113**

- Composition: PEHD Blanc opaque couché 1 face
- Laizes standard : 1000 mm et 1200 mm
- Découpe en bobines filles aux dimensions souhaitées

**Modes d'impression**

- SERIGRAPHIE
- HELIO
- OFFSET UV
- FLEXO UV
- MATRICIELLE

**Domaines d'application :**

- ETIQUETTES
- PLV (CALICOTS, KAKEMONO)
- EMBALLAGES INDUSTRIELS
- AUTRE

| Caractéristiques            | Méthodes d'essai | Unités                      | Valeurs                             |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Densité Relative            |                  |                             | <b>1.02</b>                         |
| Epaisseur                   | moyenne 2 sigma  | microns<br>+/- 8 %          | <b>155</b>                          |
| Poids m <sup>2</sup>        |                  | g/m <sup>2</sup> +/-<br>8 % | <b>158</b>                          |
| Résistance à la déchirure   | DIN 53 455-6-3   | N/mm <sup>2</sup>           | <b>35 - 45 (SM*) 35 - 45 (ST**)</b> |
| Résistance à la traction    | DIN 53515        | N/mm <sup>2</sup>           | <b>130 -160 (SM) 150 -180 (ST)</b>  |
| Allongement                 | DIN 53 455       | %                           | <b>702 (SM) 684 (ST)</b>            |
| Résistance à la température |                  | °C                          | <b>- 40 à + 110° C</b>              |

\* : SENS MACHINE, \*\* : SENS TRAVERS

Disponible en feuille sur demande  
Couleurs Pantone à partir de 4000 m<sup>2</sup>

AJP garantit ses produits 6 mois à dater de leur production (cf. n° production)

**Les renseignements et recommandations contenues dans nos fiches techniques, sont les résultats d'essais de nos laboratoires, et sont donnés à titre indicatif cependant, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier dans ses conditions d'application, d'adéquation encres, supports et matériels.**