

Tableau 1

Kenmerken/ codes produkt	Proefmethode	eenheid	50/51 3 éé n kanten bekle ed	50/52 3 Twee kante n bekle ed	75/51 3 éé n kant bekle ed	75/52 Twee kante n bekle ed	100/51 3 enduit 1 face	100/52 3 enduit 2 faces	125/51 3 enduit 1 face	125/52 3 enduit 2 faces
Relatieve dichtheid	ASTM D 1505-79 à 23°	1,4	1,4	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	
dikte	microns +/- 5%	55 µ	60µ	80µ	82µ	105µ	110µ	130µ	135µ	
gewicht	g/m² +/- 5%	75	80	110	115	145	155	180	185	
Breukbesten digheid	ASTM D 882- 83 – 23° à 50% h.r (taux de contrainte 50% min)	Kgf/mm² 20/26	20 (SM) 26 (ST)	20 (SM) 26 (ST)	20 (SM) 26 (ST)	20 (SM) 26 (ST)	20 (SM) 26 (ST)	20 (SM) 26 (ST)	20 (SM) 26 (ST)	20 (SM) 26 (ST)
Verlenging	Idem	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80	% SM 100, ST 80
Smeltpunt	ASTM E 794- 85	255 – 260 °C	255 – 260 °C	255 – 260 °C	255 – 260 °C	255 – 260 °C	255 – 260 °C	255 – 260 °C	255 – 260 °C	255 – 260 °C
Thermische uitzetting	entre 20 et 50°	1/K (cm/cm °C) 16 – 19 x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19 x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19x 10-6	1/K (cm/cm °C) 16 – 19x 10-6
Krimping	Na 5 min. op 190 °	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*	% 2,5 ST / 4 SM*
machine										
Onze coating biedt weerstand aan 90° C gedurende 30 minuten of 120° C gedurende 10 minuten										
Te gebruiken voor	Reprografie (laser, fotokopieermachines), etiketten									
Te drukken in	Offset UV, typo, serigrafie, thermische doorgang									
Breedtes en lengtes, standaard	Op spoelen van 2000 tot 2500 ml, breedte van 1000 eb 1200 mm. Andere maten gesneden spoelen of bladen op aanvraag									
Op aanvraag	Andere diktes : van 50 tot 350 µ, pantonekleuren vanaf 4000m²									