

**ARTIKEL CODE:**
**AJTAG 100/200**

- Samenstelling : PEHD neutraal
- Standaard breedte : 1000 mm
- Snijd in haspels meisjes in de gewenste afmetingen

**Afdruk methoden :**

- THERMISCH TRANSFER
- BEDRUKKING MATRIX
- BEDRUKKING FLEXO
- BEDRUKKING DIEPDRUK
- ZEEFDruk
- OFFSET

**Toepassingsgebieden :**

- ETIKETTEN
- RECLAME OP HET VERKOOPPUNT
- IML
- SCHEURBESTENDIG BEVEILIGINGEN

| Eigenschappen        | Test method | Eenheid                    | Waarden                 |
|----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| Relative densiteit   |             |                            | <b>0.9</b>              |
| Dikte                |             | microns +/- 10 %           | <b>100</b>              |
| Gewicht              |             | gr/m <sup>2</sup> +/- 10 % | <b>90</b>               |
| Doorsteekweerstand   | DIN 53142   | Nm                         | <b>6</b>                |
| Doostootweerstand    | DIN 53142   | Nm                         | <b>8</b>                |
| Doorscheurweerstand  | DIN 53363   | N/mm dikte                 | <b>80</b>               |
| Treksterkte          | DIN 53455   | kN/m                       | <b>4.5</b>              |
| Breuksterkte         | DIN 53455   | MPa                        | <b>45</b>               |
| Uittrekking          | DIN 53455   | %                          | <b>170</b>              |
| Temperatuur extremen |             | ° C                        | <b>- 40 tot + 90 °C</b> |

AJP waarborgt zijn product 6 maanden na productiedatum (zie productie nr)  
 Vellen beschikbaar op aanvraag  
 Pantone kleuren vanaf 4000 m<sup>2</sup>

**INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN VAN ONZE TECHNISCHE FICHES, ZIJN HET RESULTAAT VAN TESTEN IN ONZE LABORATORIUM EN ZIJN GEGEVEN TE GOEDER TROUW, ER WORDT WEL AAN DE GEBRUIKER GEVRAAGD, VOOR ZIJN TOEPASSINGEN, DE VERHOUDING INKTEN, DRAGER EN UITRUSTING NA TE GAAN.**

Mise à jour : 3-oct.-16